



Granulometría

TMN	3/8"	TMN	3/8"
Tamiz	% que pasa la malla	Tamiz	% que pasa la malla
1/2"	100-100	No. 20	18-49
3/8"	90-100	No. 40	13-37
1/4"	70-89	No. 60	10-29
No. 4	56-82	No. 100	6-21
No. 10	28-64	No. 200	2-10

Descripción

BacheXpress® es una mezcla asfáltica en frío de alto desempeño, formulada con agregados calizos seleccionados y ligantes asfálticos aditivados. Ofrece cohesión, adherencia y resistencia mecánica superiores, ideal para conservación, rehabilitación y mantenimiento de pavimentos: una solución rápida, durable y confiable.

Datos Técnicos

Aplicación:

Fórmula con alta adherencia para reparar baches de carpeta asfáltica y concreto

Empaque / Tamaño:

Bolsa / 25 kg

Endurecimiento / Secado:

10 minutos / inmediato

Rendimiento:

1 metro cuadrado por 2 cm de espesor

Espesor:

Se recomienda aplicar en capas de 5 cm. Para la última capa considerar un sobre espesor de 2.5 cm para compensar su compactación

Orgánicos Volátiles:

3g/kg

Curado:

Por presión

Rango de temperatura de aplicación:

Desde 10°C hasta 50°C | Utilízalo en cualquier clima

Propiedades de resistencia:

Puede aplicarse con presencia de humedad | Contiene aditivo promotor de adherencia

Listo para Usar:

Solo abre, aplica y compacta

Apertura al tránsito:

Se puede hacer apertura inmediata al tránsito, lo cual acelera el tiempo de fraguado

Amigable con el medio ambiente:

Fórmula sin solventes

Almacenamiento óptimo:

Tiempo de vida en anaquel de 1 año. Una vez abierta la bolsa, cierre y conserve en lugares libres de la luz directa del sol

- Lávate las manos con agua y jabón neutro después de aplicar BacheXpress®
- Te recomendamos usar equipo de protección adecuado como lentes de seguridad, guantes, mascarilla, zapatos cerrados, pantalón y camisa de manga larga al manipular o instalar

Modo de empleo



1 Limpia la superficie y elimina material suelto.



2 Vierte BacheXpress® en capas de hasta 5 cm.



3 Compacta hasta lograr una superficie uniforme.